

Selatec K12

HMPE-Faserseil



hochfestes, verdichtetes und gestrecktes Hochmodul-Polyethylen-Faserseil mit spezieller PU-Beschichtung

Im Praxiseinsatz getestet

Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass die Mindestbruchkraft bei Dyneemaseilen im Forsteinsatz immer das 2,5-fache der maximalen Windenzugkraft betragen muss (**Sicherheitsfaktor SF 2,5**). Mindestens 1 x jährlich muss durch einen Sachkundigen oder durch den Hersteller eine protokollierte Prüfung stattfinden. Das Seil hat eine maximale Lebensdauer von 3 Jahren ab Herstellungsdatum. Über eine längere Lebensdauer entscheidet ausschliesslich der Hersteller.

Überzeugende Vorteile: geringeres Gewicht, gutes Wickelverhalten, leicht auszuziehen, hohe Bruchkraft, unempfindlich gegen Nässe, Öl, Fette, etc., verdichtet und imprägniert

Einsatzgebiet: Verlängerungsseil zum Umziehen, Abspannseil für Bahnen, bedingt auch als Traktorwindenseil

Art-Nr.	Seil-Ø	MBK	Gewicht	per 100m (B)
	mm	kN	kg / 100m	exkl. MwSt
071.300.050	5.0	22.0	1.3	230.00 CHF
071.300.060	6.0	32.0	2.3	320.00 CHF
071.300.080	8.0	58.0	3.9	440.00 CHF
071.300.100	10.0	91.0	5.9	630.00 CHF
071.300.120	12.0	130.0	9.5	940.00 CHF
071.300.140	14.0	170.0	12.8	1240.00 CHF
071.300.160	16.0	220.0	16.0	1440.00 CHF
071.300.180	18.0	280.0	20.8	2160.00 CHF *
071.300.200	20.0	340.0	25.5	2710.00 CHF *
071.300.220	22.0	420.0	30.5	3010.00 CHF *
071.300.240	24.0	480.0	35.8	3590.00 CHF *

* Lieferzeit ca. 4 Wochen / MBK = Mindestbruchkraft